



MULTYFILLER PLUS

C18

VERSION: 170317
Page: 1/3

APPRÊT ACRYLIQUE 2K 4 :1

DEFINITION

MULTYFILLER PLUS est un apprêt acrylique à 2 composants d'une grande contenance en extrait sec. Sa formule moderne, les pigments anti-corrosifs qu'il possède et sa résistance chimique lui assurent un grand pouvoir isolant. En même temps, il a une excellente extensibilité et un ponçage facile. Toutes ces caractéristiques en font une bonne base pour obtenir une finition de grande qualité.

Le **MULTYFILLER PLUS** est respectueux de l'environnement en raison de sa faible émission en VOC.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Acrylique 2 composants
Couleur:	Z0 - blanc, Z1 - gris clair, Z4 - gris foncé, Z6 - noir
Poids spécifique:	1,5 kg/l à 20°C
Épaisseur du film sec:	150 microns 2 couches
VOC:	Z0 - 424 g/l, Z1 - 448 g/l, Z4 - 459 g/l, Z6 - 468 g/l Apprêt Multyfiller Plus Z0 - 428 g/l, Z1 - 444 g/l, Z4 - 454 g/l, Z6 - 459 g/l Mélange d'application
Rendement:	10 m ² /l 150 microns

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

F500 Durcisseur standard
F600 Durcisseur rapide

T° (°C)	Durcisseur	
	< 22	F500
> 22	F500	F500

PREPARATION DE LA SURFACE

PROCEDE		Mastic	Peinture OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

PROPORTION DE MELANGE

Multyfiller Plus	A + B		S	
F500	100:25 volume 100:17 poids	4:1	50" F/4 20°C	30' 20°C
F600				25' 20°C

METHODE D'APPLICATION

	mm	bar	cm		
	1,7-1,9	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1,7-1,9	3	10	2	

SECHAGE

20° C

60° C

IR - OC

F500	15'	30'	3 h	3 h
F600	10'	25'	2 h	2 h

F500	30'	30'
F600	30'	30'

	DISTANCE DE LA LAMPE	FLASH OFF	FULL BAKE
F500	80 cm	5'	7'
F600	80 cm	5'	7'

PONÇAGE

	ORBITE		
INITIAL	3	P360	P360
FINAL		P600	P600

TABLE DES COULEURS

Grey Choice	Couleurs	Proportion de mélange % poids				Finitions recommandés
		Z0 / Z6	Z0 / Z4 / Z6	Z1 / Z6	Z1 / Z4 / Z6	
R1		100:0 (Z0:Z6)	100:0:0 (Z0:Z4:Z6)	-	-	Blanc Jaune Orange
R2		90:10 (Z0:Z6)	85:15:0 (Z0:Z4:Z6)	100:0 (Z1:Z6)	100:0:0 (Z1:Z4:Z6)	Rouge
R3		50:50 (Z0:Z6)	0:100:0 (Z0:Z4:Z6)	55:45 (Z1:Z6)	0:100:0 (Z1:Z4:Z6)	Vert, bleu et gris clairs Vert, bleu, rouge et gris métallisés clairs Jaune, beige, orange
R4		28:72 (Z0:Z6)	0:50:50 (Z0:Z4:Z6)	30:70 (Z1:Z6)	0:50:50 (Z1:Z4:Z6)	Vert, bleu et gris foncés Vert, bleu et gris métallisés foncés
R5		0:100 (Z0:Z6)	0:0:100 (Z0:Z4:Z6)	0:100 (Z1:Z6)	0:0:100 (Z1:Z4:Z6)	Noir Noir métallisé

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conservé dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conservé entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

SUGGESTION:

Méthode pyramidale:

Appliquer la première couche toujours de dimensions supérieures au deuxième. Ainsi pendant le ponçage on éliminera le pulvérisé des deux couches.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.