

DEFINITION

Est un mastic polyester multifonction et léger pour la réparation de tous types de carrosseries.

Son avantage en face des mastics conventionnels est sa parfaite adhérence sur les tôles galvanisées, électrozinguées, ainsi que sur aluminium.

Cette bonne adhérence sur surfaces difficiles est obtenue sans pour autant perdre les qualités et les propriétés d'un bon mastic, facilité d'application, séchage rapide et surtout un ponçage facile qui permet d'initier le ponçage avec papier abrasif P120.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Polyester insaturé
Couleur:	Blanc et beige
Poids spécifique:	1,2 kg/l à 20°C
COV:	25 g/l
	Mélange d'Application

PRODUITS AUXILIAIRES

Durcisseur PBO

SURFACES SUR LESQUELLES IL PEUT ÊTRE APPLIQUE

Il peut s'appliquer sur les tôles en acier, l'aluminium, le galvanisé, le polyester et peinture OEM.


Au cas où il y aurait besoin d'une protection maximale appliquer sur une impression époxy.
Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primers.

PREPARATION DE LA SURFACE

- 1 - Identifier la surface.
- 2 - Procédé:

PROCEDE		Acier	Aluminium	Galvanisé	Polyester UP-GFK	Peinture OEM
	P80	✓	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓

1 - APPLICATION

	 POIDS	
10°C	100:2-3	7' 30'
20°C		5' 25'
30°C		4' 15'

2 - PONÇAGE

				
		ORBITE		
INITIAL		7 - 5 mm	P120	P100
FINAL		5 - 3 mm	P220	P240

OBSERVATIONS

Éviter un excès de durcisseur. Mélanger parfaitement.
Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition.
A des températures inférieures à +5°C les mastics polyester ne durcissent pas.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité.
Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Un an dans l'emballage d'origine sans ouvrir.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. La fiche de données de sécurité doit être consultée avant utilisation et les avertissements qui figurent sur les emballages des produits doivent être respectés. Son utilisation correcte, est liée en fonction de sa finalité et dans le respect de ses données techniques et de sécurité, fournies dans ces documents, est de la seule et exclusive responsabilité de l'utilisateur. ROBERLO S.A.U décline toute responsabilité en raison de l'utilisation incorrecte de tout produit.

Les informations contenues dans cette documentation sont basées sur nos connaissances scientifiques et techniques à la date de publication. ROBERLO S.A.U se réserve le droit de modifier et / ou de supprimer tout ou partie des informations à tout moment et sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la mise à jour des informations. La dernière version de ce document remplace toutes les versions précédentes.

*Toutes les clauses incluses dans ce document sont applicables à tout changement ou modification futur.
Pour toute information technique supplémentaire, consultez notre service client ou notre service technique.*

SUGGESTION:

Plus de temps passe entre le ponçage du mastic et l'application de l'apprêt, meilleure sera la finition de la peinture.