



NOIR MAT - SATINE

E10VERSION: 131218
Page:1/2

PEINTURE SYNTHETIQUE

DEFINITION

NOIR MAT et **NOIR SATINE** sont des peintures synthétiques à usage industriel avec un haut pouvoir couvrant et séchage rapide.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Glycérophthalique	
Couleur:	Ral 9005	
Poids spécifique:	1 kg/l à 20°C	Mat - Satiné
Brillant:	10% (60°)	Mat
	50% (60°)	Satiné
Épaisseur du film sec:	50 - 60 microns 2 couches	Mat - Satiné
Rendement:	7-8 m ² /kg	Mat - Satiné
VOC:	601 g/l	Mat
	612 g/l	Satiné
Extrait Sec:	42 %	Mat
	39 %	Satiné

PREPARATION DE LA SURFACE

PROCEDE		Peinture OEM	Apprêt
	P360	✓	✓
	DA93	✓	✓

PROPORTION DE MELANGE

NOIR MAT NOIR SATINE	A + C	S
SO72	100:20-25 poids	22" F/4 à 20°C

METHODE D'APPLICATION

	 mm	 bar	 cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
 HVLP	1,2-1,3	2	10		

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyez avec un solvant de nettoyage.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail telle que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Conserver entre +5°C et +30°C.

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

Pour n'importe quelle information technique consultez notre Service Après-Vente ou notre Département Technique.
ROBERLO SA décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.