FINIXA
paint processing products

TDS

TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE
ESS 06-08-10 – Finixa joint de serti de porte sur rouleau

Profil OEM.
Peut être appliqué rapidement et facilement.
Résistant à la chaleur et peut être repeint immédiatement.

	Largeur	Épaisseur	Longueur
ESS 06	6 mm	1.84 mm	9 m
ESS 08	8 mm	1.87 mm	9 m
ESS 10	10 mm	1.90 mm	9 m

Caractéristique du caoutchouc

Densité relative	1.35
Résistance à la traction	2,1

Caractéristiques d'adhérence du revêtement

Peinture laquée	Excellent
Peinture uréthane	Excellent
Peinture à base d'eau	Bonne

Application

- Assurez-vous que la zone est lisse et exempte de graisse et d'huile;
- Utiliser un pistolet thermique pour s'assurer que la température d'application est supérieure à 25°C;
- Appliquer une fine couche de promoteur d'adhérence (TSP 030) sur le métal nu;
- Appliquer le ruban adhésif en le pressant fermement en place. Utiliser le rouleau ESS 20;
- Ne pas étirer le ruban pendant l'application;
- Les coins très serrés peuvent nécessiter deux petites encoches de scellant le long du coin intérieur ou couper le ruban à 1 cm du coin et finir avec du scellant;
- Appliquer le scellant humide sur les extrémités;
- Easy Seam Seal Sealer est résistant à la chaleur et peut être repeint immédiatement.

Durée de conservation

2 ans

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

ESS 06

6mm x 9m

For Japanese, Korean, Citroën and Peugeot cars

ESS 08

8mm x 9m

80% of the German market (Mercedes, Volkswagen, Audi)

ESS 10

10mm x 9m

BMW, vans and large SUVs

Les informations ci-dessus sont données de bonne foi, mais l'utilisateur doit s'assurer que les performances du produit sont suffisantes pour son application. Les valeurs indiquées sont moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

minimales à des fins spécifiques. Chemicar Europe ne peut être tenu responsable de la défaillance d'un produit si des essais complets n'ont pas été effectués. Le client doit décider de l'adéquation des produits à ses propres applications.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu